



# Maalausohje

## VHT Nite Shades

Ajovalojen tummennukseen suunniteltu musta muovipinnoite

1.

Suosittellemme irrottamaan maalattavan osan autosta maalauksen helpottamiseksi. Valmistele maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Parhaan maalaustuloksen saavuttamiseksi käytä rasvan ja vahan poistoainetta alueen lopulliseen puhdistamiseen.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edestakaisin vedoin. Maalaa yksi ohut kerros tai juuri sen verran, että linssi vaihtaa väriä. Älä maalaa enemmän kuin kolme kerrosta, muuten valo ei näy läpi. Maali kuivuu optimaalisissa olosuhteissa kosketuskuivaksi yhdessä tunnissa ja käsittely kuivaksi 3 tunnissa. Kuivuu perusteellisesti 24 tunnissa.

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

[www.vht-finland.com](http://www.vht-finland.com)