



# Maalausohje

## VHT HOOD, BUMPER & TRIM PAINT

Jäljittelee tehtaan matta mustaa pintaa autosi puskurille, konepelille, muovi listoille ja peilin kuorille. Maali muodostaa joustavan pinnan joka kestää halkeilua, lohkeilua ja kiveniskuja. Soveltuu käytettäväksi metallille, alumiinille, lasikuidulle ja muoville.

1. Valmistele maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Hio maalattava alue 320 hiomapaperilla tai karhunkielellä kunnes puhdasmetallipinta näkyy. Puhdista pinta lopuksi rasvan ja vahan poistoaineella.

2. Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3. Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4. Jos paljasta metallipintaa on näkyvässä käytä VHT Prime Coatia pohjamaalina. Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Välttääksesi maalin valumista, maalaa ensin kaksi kevyttä kerrosta ja sen jälkeen yksi paksumpi kerros. Anna maalin kuivua 10 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Maalaa kaikki kerrokset yhden tunnin aikana. Yhden tunnin maalausajan jälkeen seuraavien kerroksien maalaamiseen täytyy maalin antaa kuivua 7 päivää. Maali kuivuu optimaalisissa olosuhteissa kosketuskuivaksi 20 minuutissa ja käsittely kuivaksi 3 tunnissa. Maalin riittoisuus noin 1 – 1,3 m<sup>2</sup>.

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

[www.vht-finland.com](http://www.vht-finland.com)