



Maalausohje

VHT Plate Finish

VHT Plate Finish™ on ainutlaatuinen nopeasti kuivuva kromia jäljittelevä koostumus, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi metalli-, lasi- ja puupinnoille tai tiivistetyille kipsipinnoille. Tällä tummumattomalla epoksinpinnalla on erinomainen kiilto ja korroosionkestävyys. VHT Plate Finish™ on helppokäyttöinen ja kuivuu minuuteissa. Erinomainen korjaus ja koristelu maalaukseen.

1.

Valmistelee maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Parhaan maalaustuloksen saavuttamiseksi käytä rasvan ja vahan poistoainetta alueen lopulliseen puhdistamiseen. Hio maalattava alue 320 hiomapaperilla tai karhunkielellä kunnes puhdas metallipinta näkyy. Puhdistapinta lopuksi rasvan ja vahan poistoaineella.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Välttääksesi maalin valumista, maalaa ensin kaksi kevyttä kerrosta ja sen jälkeen yksi paksumpi kerros.

Anna maalin kuivua 10 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Maalaa kaikki kerrokset kahden tunnin aikana. Yhden tunnin maalausajan jälkeen seuraavien kerroksien maalaamiseen täytyy maalin antaa kuivua 48 tuntia. Maali kuivuu optimaalisissa olosuhteissa kosketuskuivaksi 20 minuutissa ja käsittely kuivaksi 3 tunnissa. Maalin riittoisuus noin 1 – 1,3 m²

www.vht-finland.com